

DOC.SCQ **27160**Page N° **1**Version : **2**Date : **24/04/18**

Objet : SPECIFICATIONS

JURA

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	160	154	166
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	185	177	193
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.8	6.3	7.3
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	4	4	5
TUILAGE	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	460	350	560
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	25	18	33
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	25	18	33
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	N	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	N	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK	2. U	2. NFQ 03048			
2. ST					
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm3/mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
ROULAGE REPRO	mm				
PROPRETE	Degré				
TEINTES / BLANCHEUR	U				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COLLAGE CARSON	U				
DEGORGEMENT	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur