

FICHE TECHNIQUE

Office Premium Folio Pre-Print

Paramètres Physiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES	
Grammage, g/m ²	ISO 536	90.0	86.4	93.6
Épaisseur, µm	ISO 534	114	110	118
Rigidité SM, mN	ISO 2493-1		≥ 150	
Rigidité ST, mN	ISO 2493-1		≥ 45	
Résistance à la traction SM, kN/m	ISO 1924-2		≥ 5.0	
Rugosité Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	150	110	190
Perméabilité à l'air, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1500	
Humidité, %	ISO 287	5.0	4.7	5.7
Formation de feuille, #	Méthode interne		≥ 30	

Paramètres Optiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES	
Blancheur, CIE	ISO 11475	169	166	172
Blancheur D65, %	ISO 2470-2	112	109	115
Opacité, %	ISO 2471	96	≥ 94	

Les spécifications techniques mentionnées ci-dessus peuvent être modifiées concernant un ou plusieurs paramètres à tout moment par The Navigator Company

Approuvé par:

Dep. Technique: Eng. Cidália Torre Abreu



INFORMATION SYSTÈMES DE GESTION

- Les papiers de The Navigator Company sont produits à partir de pâte blanchie sans chlore élémentaire (ECF);
- La production de The Navigator Company est réalisée en milieu neutre/légèrement alcalin.
Ses papiers sont considérés comme des produits "non acides", et sont conformes aux recommandations de la norme ISO 9706, "*Information et documentation - Papier pour documents - Prescriptions pour la permanence*";
- Les laboratoires de The Navigator Company sont accrédités selon la norme ISO 17025;
- Les systèmes de Qualité, Environnement, Santé, Sécurité et Energie sont certifiés selon les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001;
- The Navigator Company est certifié chaîne de contrôle, conformément aux normes FSC-STD-40-004 et FSC-STD-40-005 (NC-COC/CW-014433) et PEFC ST 2002 (APCER-PEFC-COC-070008).