

# experia digi SILK

## CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

## CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)



| Grammatura<br><i>Substance</i>         | ISO 536        | <i>g/m²</i>  | 90     | 100    | 115    | 130    | 150    | 170    | 200    | 250    | 270    | 300    | 350    |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spessore<br><i>Caliper</i>             | ISO 534        | <i>µm</i>    | 73     | 80     | 92     | 104    | 120    | 136    | 165    | 215    | 240    | 270    | 325    |
| Volume specifico<br><i>Bulk</i>        | ISO 534        | <i>cm³/g</i> | 0.81   | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.83   | 0.86   | 0.89   | 0.9    | 0.93   |
| Liscio Bekk<br><i>Smoothness Bekk</i>  | ISO 5627       | <i>s</i>     | 500    | 500    | 500    | 450    | 450    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| Lucido Gardner<br><i>Gloss Gardner</i> | ISO 8254-1     | <i>%</i>     | 40 max | 40 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max |
| Bianco ISO<br><i>Brightness ISO</i>    | ISO 2470 (D65) | <i>%</i>     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     |
| Opacità ISO<br><i>Opacity ISO</i>      | ISO 2471       | <i>%</i>     | 92.5   | 94     | 95     | 96     | 97     | 98     | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min |

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Digital Laser

Applicazioni *End uses*

Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Report commerciali e finanziari  
*Brochures, Calendars, Books and publishing covers, Illustrated books, Posters, Business and financial reports*

Note

270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP