

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: **Modigliani**
Type of paper

Grammatura: **120**
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimun</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximun</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	114	120	126	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	158	172	186	MCM-004 (ISO 534)
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	71,5	73,5	***	MCM-078 (ISO 2470)
Opacità (fondo carta) <i>Opacity (paper backing)</i>	%	89	92	//	MCM-078 (ISO 2471-77)
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) fronte <i>Water absorption (Cobb₆₀) top</i>	g/m ²	20	25	30	MCM - 011 (ISO 535)
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) retro <i>Water absorption (Cobb₆₀) back</i>	g/m ²	19	24	29	
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	3,9	5,2	***	MCM-017 (ISO 1924)
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,1	2,8	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*