

Tipo carta: **Flora-up cocoa**
FSC® certified (FSC-C012975)

Grammatura: **130**

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimun</i>	Obbiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximun</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	123	130	137	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	166	180	***	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) fronte <i>Water absorption (Cobb₆₀) top</i>	g/m ²	20	25	30	MCM - 011 <i>(ISO 535)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) retro <i>Water absorption (Cobb₆₀) back</i>	g/m ²	19	24	29	
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	14,7	21,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	7,0	10,0	***	
Resistenza allo strappo (Dennison) lato tela <i>Pick resistance (Dannison) wire side</i>	n°	11	13	***	MCM-012 <i>(Tappi 439)</i>
Resistenza allo strappo (Dennison) lato ballerino <i>Pick resistance (Dannison) felt side</i>	n°	11	13	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 30/06/21

Revisione:

Data di revisione: