

Tipo carta: Notturmo 22
Type of paper

Grammatura: 250
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Obbiettivo <i>Target</i>	Minimo <i>minimun</i>	Massimo <i>maximun</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	250	238	263	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	305	287	323	MCM-004 (ISO 534)
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) lato tela <i>Water absorption (Cobb₆₀) wire side</i>	g/m ²	25	21	29	MCM-011 ISO 535
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) lato ballerino <i>Water absorption (Cobb₆₀) felt side</i>	g/m ²	24	20	28	MCM-011 ISO 535
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	4,5	3,6	5,4	MCM-017 (ISO-1924)
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,4	1,9	2,9	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled