

**Tipo carta:** **Dalì**  
**Type of paper**

**Grammatura:** **285**  
**Basis weight**

| Caratteristiche della carta<br><i>Paper properties</i>                                               | unità<br><i>unit</i> | Minimo<br><i>minimun</i> | Obbiettivo<br><i>Target</i> | Massimo<br><i>maximun</i> | Metodo<br><i>Method</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Grammatura<br><i>Basis weight</i>                                                                    | g/m <sup>2</sup>     | 268                      | 285                         | 302                       | MCM-003<br>(ISO 536)    |
| Spessore<br><i>Caliper</i>                                                                           | µm                   | 379                      | 412                         | 445                       | MCM-004<br>(ISO 534)    |
| Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) fronte<br><i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) top</i> | g/m <sup>2</sup>     | 20                       | 25                          | 30                        | MCM - 011<br>(ISO 535)  |
| Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) retro<br><i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) back</i> | g/m <sup>2</sup>     | 19                       | 24                          | 29                        |                         |
| Lunghezza di rottura DL<br><i>Breaking lenght MD</i>                                                 | Km                   | 3,3                      | 4,4                         | ***                       | MCM-017<br>(ISO 1924)   |
| Lunghezza di rottura DT<br><i>Breaking lenght CD</i>                                                 | Km                   | 2,0                      | 2,6                         | ***                       |                         |
| Liscio Bendtsen lato tela<br><i>Smoothness Bendtsen wire side</i>                                    | ml/min               |                          | not applicable              |                           | MCM-016<br>(ISO 2494)   |
| Liscio Bendtsen lato ballerino<br><i>Smoothness Bendtsen felt side</i>                               | ml/min               |                          | not applicable              |                           |                         |

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled