

Tipo carta: **Flora** **FSC® certified**
Type of paper

Grammatura: **350**
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimum</i>	Obbiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximum</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	329	350	371	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	437	470	503	MCM-004 (ISO 534)
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) fronte <i>Water absorption (Cobb₆₀) top</i>	g/m ²	20	25	30	MCM - 011 (ISO 535)
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) retro <i>Water absorption (Cobb₆₀) back</i>	g/m ²	19	24	29	
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	2,7	3,6	***	MCM-017 (ISO-1924)
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	1,6	2,1	***	
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	240,0	320,0	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	120,0	160,0	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled