

COATING WB 3700-50 Uncoated Stock Matt

Galaxy Coating WB3700 is een speciaal ontworpen lak voor verwerking op ongestreken materiaalsoorten. De lak heeft zeer goede filmvorming en zorgt ervoor dat er weinig spanning opgebouwd wordt in het materiaal. Voor de optimale resultaten adviseren we een lagere instelling van de warme lucht en een lichte verhoging van de IR.

Applicatie: Aanbevolen lak opbrengst 4 – 6 grms/m² (nat)
Geschikt voor houtvrij papier en laag grams gewicht papier
Tweezijdig lakken is mogelijk, testen worden aanbevolen
Geschikt voor conventioneel 2-rollen systeem en anilox

Gebruik: Gebruik oplosmiddel en amine resistente inkt
Verlaag de viscositeit met water, indien noodzakelijk
Goed roeren voor gebruik

Eigenschappen:	Glans	4	1 mat – 10 hoogste glans
	UV lakkeren	j	Testen vooraf op geschiktheid
	Droog snelheid	4	
	Slip	3	
	Slijtvastheid	3	
	Blok vastheid	1	
	Belijming	3	Specifieke films vooraf testen
	Hitte bestendigheid	1	140°C Face-to-Face

** 1 (Langzaam / Laag) – 5 (Snel / Hoog) **

Specifieke constanten:	Viscositeit	50 sec DIN4 @ 20°C	± 5 sec
	Soortelijk gewicht	1.04 g/cm ³	± 0.04
	Voorkomen	Dekkende vloeistof	
	Vaste stof	40%	± 4%

Opslag: Opslaan in gesloten verpakking en boven 5°C

Schoonmaken: Eerst wassen met schoon water of WB0200 verdund met water.
Aangedroogde lak kan worden verwijderd met onverdunde WB1050. Voor verder reinigen van de anilox verwijzen wij naar onze speciale cleaners.

Houdbaarheid: In ongeopende en originele verpakking, 12 maanden na aanmaakdatum

Version: 01-2012

The information provided in this technical data sheet is to inform our customers. A successful application depends on a variety of different factors. Therefore the advice given in this technical data sheet cannot be used as basis for claims. Our recommendation is where possible to perform tests before entering production runs. We reserve the rights to change product characteristics because of technical progress, amendment of applicable law and mandatory production related needs.